

ENDUIT A PROJETER



DESCRIPTION

t-mix SE 18 est un enduit prêt à mouiller, hydrofugé, à base de ciment, chaux et sable pré mélangés en usine, dosés conformément au D.T.U. 26.1

UTILISATION

t-mix SE 18 est spécialement conçu pour :

- L'exécution de la deuxième couche ou « corps d'enduit » dans les systèmes d'enduit traditionnel à 2 ou 3 couches tels que définis dans le D.T.U. 26.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Constituants actifs à base de ciment, chaux et sable pré mélangés en usine, dosés conformément au D.T.U. 26.1.

Granularité : 2,5 mm

Couleur : Poudre de couleur grise (aspect béton)

Consistance : Plastique

Consommation : 1,5 kg/m² par mm d'épaisseur

Gâchage : 12% à 16%, soit environ 4 l d'eau par sac

Température d'utilisation : de + 5°C à + 30°C (support et ambiant)

Epaisseur d'application:

- **Système de deux couches** : 8 à 12 mm max
- **Système de trois couches** : 15 mm max

Usage en intérieur : OUI

Usage en extérieur : OUI

AVANTAGES :

- APPLICATION MANUELLE OU MECANIQUE
- ASSURANCE DECENNALE CAM BTP

ENDUIT A PROJETER

MISE EN ŒUVRE :

La mise en œuvre de cet enduit doit s'effectuer dans le respect des règles et normes en vigueur.

■ Préparation des supports

t-mix SE 18 convient à l'exclusion du béton cellulaire, à tous types de maçonneries exécutées, conformément au D.T.U. 20.11 « parois et murs de maçonnerie » et sur béton exécuté conformément au D.T.U. 23.1 « Parois et murs en béton branché ».

Par temps chaud ou vent sec, humidifier au préalable le support. Celui-ci doit absorber et débarrassés de tous produits anti-adhérents, tels que l'huile de décoffrage. Ils doivent être propres, secs, non pulvérulents et solides.

■ Gâchage

Gâcher 1 sac de 25 kg de **t-mix SE 18** avec 3,5l à 4,5l d'eau jusqu'à obtention d'un mortier homogène. Toujours mettre l'eau de gâchage en premier dans l'auge. Utiliser un mélangeur à bras pour de grands mélanges ou une foreuse à 400 t/mn munie d'un agitateur pour de petits mélanges. Mélanger jusqu'à l'obtention d'un mortier bien ouvrable (consistance plastique). Durée de mélange : au moins 3 minutes. Ne jamais rajouter d'eau en cours d'application.

■ Application

Le mortier frais **t-mix SE 18** est appliqué (manuellement à la taloche ou mécaniquement en projection voie mouillée) en une ou plusieurs passes, suivant l'épaisseur de finition.

Système à 3 couches : Travailler conformément au D.T.U. 26.1, épaisseur du gobetis 15 mm max.

Système à 2 couches : Travailler conformément au D.T.U. 26.1, épaisseur de la première couche : 8 à 12 mm

Lors de l'application manuelle, serrer fortement la première passe à la truelle ou à la taloche, afin de réaliser un bon accrochage. Talocher ou lisser la surface réparée. Nettoyer les outils à l'eau par intermittence.

■ Précautions

Le mortier frais doit être protégé des intempéries (soleil, pluie, vent, gel...).. Ne pas asperger d'eau le mortier frais. Ne jamais rajouter d'eau, de ciment ou d'autres substances.

AVANTAGES :

- Excellent support pour tous les crépis de finition
- Pour les surfaces de parois à forte sollicitation mécanique
- Support idéal pour des revêtements céramiques dans des locaux humides
- Application manuelle ou mécanique
- Contrôle en laboratoire selon Plan d'Assurance Qualité
- Assurance décennale CAM btp

CONDITIONNEMENT/STOCKAGE :

- Silo
- Big Bags de 1 000 kg et poids spéciaux pour héliportages
- Sacs de 25 kg en palettes de 1 600 kg
- Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et à l'abri de l'humidité

INFORMATIONS DE SECURITE :

Produit alcalin : en cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire et consulter un médecin. Pour plus de renseignements, consulter la fiche de données de sécurité sur www.t-mix.fr